

TECHNOBOND PRO KAVICS- ÉS MULCSRAGASZTÓ

MŰSZAKI LEÍRÁS



ÖSSZETÉTEL:

Akrlát kopolimer alapú, oldószermentes, vizes bázisú diszperziós ragasztó.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A termék alkalmas kő, kavics, kéregmulcs, gumimulcs vagy szalmamulcs felhasználásával készült dekorációs vagy gyalogos forgalmat lehetővé tevő burkolatok szemcséinek összeragasztására, ezáltal a burkolat rögzítésére.

MÉRGEZŐANYAG TARTALOM ÉS TŰZVESZÉLYESSÉG:

Veszélyes komponenseket nem tartalmaz a megadási határérték felett, a termék komponensei nem mérgező besorolásúak. A termék nem tűzveszélyes.

MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés :	fehér színű, könnyen folyó, jellegzetes szagú diszperzió
Sűrűség :	$1,1 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$
Viszkozitás 23 °C (Brookfield, 4/50):	$30 \pm 10 \text{ mPas}$
pH :	$8,5 \pm 0,5$

TÁROLHATÓSÁG:

Fagyveszélyes termék! Óvja a + 5 °C alatti hőmérséklettől! Eredeti, zárt csomagolásban, szárazon, + 5 °C és + 25 °C közötti hőmérsékleten, tűz, nap, csapadéktól védve, fedett vagy zárt helyen legalább 12 hónapig tárolható.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

A termék száraz időben, 10 °C hőmérséklet felett használható. Az alkalmazás során a legjobb eredményt akkor kapjuk, ha a kavics/mulcs pormentes, a szemcsék mérete 5-25 mm között mozog és minden szemcse be van vonva a megfelelő mennyiségű diszperzióval. A száradás az időjárási viszonyoktól függően körülbelül 24 óra alatt játszódik le, a ragasztott kötés szilárdsága pedig egy hét eltelte után éri el a maximumát. A termék többféle módon alkalmazható. A legnagyobb szilárdságú burkolat úgy hozható létre, hogy a portól megtisztított kavicsot/mulcsot összekeverjük a diszperzióval és ezt követően szórjuk a keveréket a felületre. A kavics esetében a burkolat tömegének körülbelül 5, a mulcs esetében pedig 20 százalékának megfelelő tömegű diszperzió alkalmazása ajánlott. A másik lehetséges alkalmazási mód a diszperzió öntözőrőzsával ellátott kannából vagy szórófejes flakonból történő kijuttatása. Ebben az esetben az első réteg felvitele után keverjük át a kavics-/mulcsanyagot egy megfelelő eszközzel, pl. gereblyével, majd vigyünk fel újabb adagot a diszperzióból a felületre. 24 óra eltelte után vigyünk fel egy harmadik réteg anyagot a burkolatra a maximális hatás elérése érdekében. Ilyen típusú alkalmazás esetében a kavicsból/mulcsból létrehozott burkolat vastagságától függően körülbelül 0,5 kg/m² diszperzió kijuttatása ajánlott. Javasoljuk, hogy egy hétnél hamarabb ne terheljék a ragasztott felületet. A termék az alkalmazás típusától függetlenül 5-10 tömegszázalék vízzel hígítható. A ragasztómaradványok nedves állapotban vízzel eltávolíthatók, a munkaeszközök vízzel tisztíthatók. Száradás után a ragasztófilm átlátszó, vízre nem érzékeny, a ragasztott burkolat pedig a levegőt és a vizet is átereszt.

Kiszáradás: 1 liter, 5 liter

GYÁRTÓ:

SZOLVEGY Kft., 5000 Szolnok, Téglagyári út 8.

Telefon: 56/515-106, mobil: 30/961-5302, 30/337-3842 Fax: 56/425-846;

www.szolvegy.hu; info@szolvegy.hu

A Műszaki leírásban közölt adatok, alkalmazási területek és felhasználási technológiák a legjobb műszaki ismereteink alapján készültek, de ezek természetesen nem pótolják a helyi adottságoknak megfelelő, az anyagok sokféleségére való tekintettel a részletes alkalmazási előírásokat és vizsgálatokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűeknek tekintendők!

Felülvizsgálat: 2026.05.26.